

UNIGLISS VELOURS NG

PEINTURE ALKYDE
VELOUTÉE GARNISSANTE

Fiche N° 1204 – FS14
DECEMBRE 2009



CLASSIFICATION :

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 4a

DEFINITION : Peinture garnissante de finition, d'aspect satin-velours, à base de résine alkyde thixotropée en solution.

DESTINATION : Destinée à la protection et la décoration des boiseries et métaux en intérieur.

PROPRIETES : Pouvoir garnissant élevé et très bon pouvoir opacifiant, s'applique sur couche de fond adaptée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Liant :	Résine alkyde thixotropée
Aspect :	Satiné léger
Couleur :	Blanc et pastels.
Extrait sec :	83 % pondéral, 66 % volumique
Densité :	1,60
Brillant spéculaire :	10 (lecture angle de 60°)
Rendement :	11 m²/L
Séchage :	Hors poussières : 2 heures*
	Sec : 7 heures*
	Recouvrable : 24 heures*

** selon conditions climatiques lors de l'application et de la teinte choisie*

CARACTERISTIQUES D'APPLICATION :

Application :	Appliquer sans tirer. Une application trop maigre nuit à l'opacité et à la régularité d'aspect.
Conditions d'application :	Temp. Sup. à 8°C. Hygrométrie inf. à 65 %
Dilution :	Prêt à l'emploi
Matériel	Brosse ou rouleau polyamide tissé 12 / 14 mm
Nettoyage du matériel :	White spirit

PREPARATION DU SUPPORT :

Les supports doivent être conformes aux DTU les concernant et notamment au **DTU n° 59.1**. Reconnaissance préalable nécessaire afin de déterminer la préparation des supports.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Classe de transport : Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le

Bois et dérivés	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche de PRIM + ou d' UNIGLISS Impress	1 ou 2 Couches UNIGLISS VELOURS NG
Métaux ferreux	Brossage, ponçage, époussetage 1 couche de PROTEC FER SR ou d' ADERPRIM	
Acier galvanisé	Dégraissage au DAF310 , dérochage avec SOLUTION NT 330 1 couche de PROTEC PRIM 330	
Anciennes peintures adhérentes	Lessivage, ponçage, rebouchage	

transport des marchandises dangereuses par route)

Conditionnement : 16 L et 3 L

Stockage : 12 mois en bidon d'origine fermé.

Hygiène et sécurité : Inflammable
Consulter la fiche de données de sécurité disponible chez le Distributeur sur CD ROM et sur le site **www.unikalo.com**

Classement Européen : Catégorie A / Sous-catégorie **d**
(selon directive 2004/42/CE)

Valeur limite UE de C.O.V. : Pour sous-catégorie **d**: 300g/l (2010)

C.O.V. max. de ce produit : 300g/l

Date d'édition : 26/03/13

Date de modification : 23/12/2009

FS14

Annule et remplace les versions précédentes.

Avant toute mise en œuvre, veuillez vérifier qu'il s'agit de la dernière édition.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

SOCIETE DES COLORANTS DU SUD - OUEST
18 rue du Meilleur Ouvrier de France - Z.I. de l'Hippodrome
33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 34 23 08 - Fax : 05 56 13 00 73